



40ml / 1Kg

OKS 200 *Mo_x - Active*

PASTA DE MONTAGEM MoS₂

1. CAMPOS DE APLICAÇÃO

- 1.1 Pasta de montagem **UNIVERSAL**, para casquilhos, rodas, veios, aros e rolamentos.
- 1.2 **Revestimento** primário anti-adarente para movimentos e fusos roscados, guias, suportes e superfícies deslizantes, neutralizando os efeitos de atrito.
- 1.3 **Lubrificação** de superfícies deslizantes com grandes tensões e desgastes, tais como rolamentos planos, rodas-dentadas, cambotas, com propriedades preventivas de anti-bloqueio.
- 1.4 Em vários tipos de dificuldades em máquinas de cortar, fresar, prensar, gravar, tais como interrupção nos contactos metálicos ou soldadura.

2. VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- 2.1 **A mais económica** pasta de MoS₂.
- 2.2 **Anti-gripante**, anti-desgastante e anti-fricção.
- 2.3 **Alta eficiência**, devido à forte **cobertura** ligação do **MoS₂** com as superfícies metálicas.
- 2.4 **Facilita montagem** e desmontagem com fricção extremamente baixa e elevada capacidade de carga.
- 2.5 **Aumento** da confiança operacional nos componentes de movimento proporcionado pelas propriedades anti-gripantes.
- 2.6 **Resiste** à água, óleos, massas e maioria dos químicos e fluídos hidráulicos.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 3.1 **Aparência** cor negro mate
- 3.2 **Densidade** +20°C / 1.25g/cm³ DIN EN ISO 3838
- 3.3 **Temperatura** -35/450°C em presença de ar.
. +630°C com acesso de ar restrito (Ex: roscas, montagens à pressão).
- 3.4 **Resistente** água, óleos, massas, produtos químicos e ao desgaste.
- 3.5 **Componentes** MoS₂ grafite, lubrificantes sólidos brancos, óleo sintético, sabão de lítio.
- 3.6 **Aditivos** Mo_x ACTIVO
- 3.7 **Testes** Proteções ao desgaste DIN 51350-4
. Fricção DIN EN ISO 16047
. Torque (desmontagem) DIN 267-27


4. APLICAÇÃO

- 4.1 Para melhores aderências, limpar primeiramente de poeiras ou outros lubrificantes.
- 4.2 Primeiro limpeza mecânica e posteriormente com OKS 2610 / 2611.
- 4.3 Pode ser aplicado com pincel em processo de montagem sob pressão.
- 4.4 Remover o excesso de pasta.
- 4.5 Não use a pasta em substituição de massa, sendo a mesma miscível com lubrificantes apropriados.

5. APROVAÇÃO

- 5.1 German Railway (Caminhos de ferro Alemães) stock N°07606.

Aplicação



Informação suplementar



NOTA:

Para mais características, favor solicitar ficha técnica.