



INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO - JULHO.2017



OKS 240/241 (spray)

Mo_x - Active

PASTA ANTI-GRIPANTE (-30°C A 1100°C) PASTA DE COBRE (CLÁSSICA)

75ml / 250gr / 1kg / Spray 400ml

1. CAMPOS DE APLICAÇÃO

- 1.1 **Lubrificação** na montagem de juntas rosçadas sujeitas a elevada temperatura e ambiente corrosivo, motores de combustão, tomadas com ligações rosçadas, flanges e armaduras, câmaras de combustão e exaustão, cavilhas/parafusos de equipamentos de queima, de gás ou óleo.
- 1.2 **Prevenção:** cobertura anti-corrosão ou gripagem por constante alta temperatura, após prolongadas operações. Assegura uma óptima combinação de torque e de pré-tensão e garante uma desmontagem segura e não destrutiva.

2. VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- 2.1 **Melhor uso:** prevenção à corrosão e gripagem.
- 2.2 **Alta eficiência:** garantia comprovada pela combinação dos diversos pós metálicos.
- 2.3 **Gama de temperatura:** aberta a múltiplas aplicações.
- 2.4 **Consumo mínimo:** aplicando uma fina cobertura (1 Kg cobre aprox. 40 m²).
- 2.5 **Versão spray:** aplicação limpa e rápida (1 spray cobre aprox. 2/m²).

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 3.1 **Cor.** pasta macia, castanho cobre.
- 3.2 **Densidade.** +20°C. 1,33g/cm³ - DIN EN ISO 3838.
- 3.3 **Componentes** combinação especial de cobre com outros pós metálicos MoS₂ e óleo sintético.
- 3.4 **Ponto de gota** não tem.
- 3.5 **Temperatura** -30/+1100°C.
- 3.6 **Resistência** água e água salgada.
- 3.7 **Envelhecimento** não tem.
- 3.8 **Propriedades especiais.** condutividade elétrica +23°C 2,27 x 10⁸/ohm¹ cm¹ - DIN IEC 247
- 3.9 **Resistência elevada** à oxidação e inibidor à corrosão. Livre / isenta de chumbo.
- 3.10 **Coefficiente de fricção da rosca** (M10/8.8) μ =0,09
- 3.11 **Coefficiente de fricção em carga sem vibração** μ =0,12 DIN 51833

4. APLICAÇÃO

- 4.1 **Limpeza:** primeiramente mecânica, pincel rijo ou outro processo, remoção de todos os resíduos (óxidos, depósitos de pintura em estanhos, resíduos de antigos lubrificantes), posteriormente use de preferência como agente de limpeza OKS 2611 / 2610.
- 4.2 **Cobertura:** fina, por aplicação da pasta com pincel, na quantidade suficiente (na base da rosca).
O excesso não causa problemas mas poderá atuar como vedante.

5. AMBIENTE

- 5.1 Isenta de chumbo.

Aplicação



Informação suplementar



NOTA:

Para mais características, favor solicitar ficha técnica.

OKS240 B3

B3



LISBOA Tel. 214 203 900 industria@contimetra.com www.contimetra.com



PORTO Tel. 229 774 470 industria@sistimetra.pt www.sistimetra.pt